



620050, Россия, Свердловская область г. Екатеринбург, ул. Расточная, д. 44, офис 301/1.

Тел.: 8(922)188-21-15

<http://magistral66.ru> 3282115@mail.ru

FLARE PACK

ПУСКОВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ БЕТОНОНАСОСОВ



Назначение:

Пусковая смесь *FLARE PACK* предназначена для смазки бетононасосной линии (бетоноводов) при запуске бетононасосов, растворонасосов, штукатурных станций с целью предотвращения забивки труб на начальной стадии перекачивания бетона, а также для снижения давления в бетоноводе при работе с трудными для прокачки смесями. Совместимо со всеми типами бетонных смесей. Рекомендуется как альтернатива цементному молочку.

Свойства:

Водорастворимая смазка, порошок. Не содержит цементных материалов, бетонита и мыла. Увеличивает коэффициент скольжения бетонных растворов по бетоноводам. Существенно уменьшает нагрузку (износ) на оборудование. Экологически безопасно.

Способ применения:

Растворить препарат в ёмкости с водой из расчёта 1 пакет на 40л воды, перемешивать 5 мин. Перед запуском автобетононасоса оператору снять крышку шароуловителя, вставить в бетоновод жесткий промывочный шар и продвинуть его в глубину, залить раствор пусковой смеси. Начать прокачку бетона. В стационарном бетононасосе раствор заливать после промывочного шара непосредственно в бетоновод.

1. Для запуска бетононасоса: при приготовлении раствора руководствоваться приведёнными в таблице ниже данными по расходу количества пакетов *FLARE PACK*, шт.:

Диаметр бетоновода, мм	Длина бетоновода, м						
	20 м	30	40	50	100	150	200
50 мм	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	2
65	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	2
75	0,5	0,5	0,5	1	1	2	3
100	0,5	0,5	1	1	2	2	3
125	0,5	0,5	1	1	2	3	4
150	0,5	1	2	2	3	4	4

Норма расхода 1/2 пакета (115 г) на 20л воды из расчёта смазывания 30 м 5-дюймовой бетонной линии.

Тщательно перемешать. Залить раствор в линию через специальные отверстия для промывочного шарика и прокачать линию. При отсутствии специального отверстия (например, роторный бетононасос), залить или замешать раствор в приёмном бункере. При запуске штукатурной станции: залить разбавленную водой пусковую смесь непосредственно в трубопровод.

2. Для облегчения прокачки бетона: высыпать препарат в миксер из расчёта 1 пакет (230 г) на каждые 2-8 м³ бетона, после чего миксер вращать на высокой скорости не менее 5 мин, подать бетон в бетононасос.

Примечание: точные пропорции определяются каждым пользователем по конкретной ситуации.

Основные характеристики:

Состав: углеводные полимеры и функциональные добавки.

Масса нетто в стандартной упаковке, г: 230

Меры предосторожности:

Использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду. При попадании на кожу и в глаза промыть водой.

Хранение:

Хранить препарат в заводской упаковке плотно закрытым в тёмном сухом месте при t от -30 до 30°С.

Гарантийный срок: не ограничен (при соблюдении условий транспортировки и хранения).

от 1 до 50 пакетов	от 50 до 100	От 100 до 200	Более 200
195 руб.	185 руб.	175 руб.	170 руб.